



Référence : 100 1121 50

Edition : octobre 2013

PRÉSENTATION :

Huile de lin obtenue par pression à froid sans solvant, filtrée à 1µm - Les tourteaux résiduels, riches en omega 3, sont destinés à l'alimentation animale.

CONDITIONNEMENTS :

Saches de 1 et 5L, bidon de 20L - Vrac (nous consulter)

TEINTE :

Jaune orangé - L'effet mouillé est plus accentué qu'avec une huile cuite.

PRINCIPALES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES:

Graines d'origine normande valorisées dans le cadre d'un pôle d'excellence rurale

Cultures garanties sans OGM - Traçabilité exemplaire

Valorisation des sous produits peu exploités (graines de lin textile)

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Imprégnation en profondeur des bois, lièges, cuirs, carrelages minéraux poreux, terres cuites. Couche d'imprégnation avant finition en huile cuite ou en lasure.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Indice d'iode*	Indice Gardner*	Sec siccative
Thixo Brookfield 100 à 150 mpas	env. 0,93	>175	13 à 15	10 à 12h

Plus l'indice Gardner est élevé, plus l'huile est colorée et sombre. Celui d'une huile crue pressée à froid est d'environ 15, celui d'une huile soufflée à environ 6.

CONSERVATION :

2 à 3 ans en emballage opaque ne laissant pas passer les U.V.

RENDEMENT :

Consommation : 100ml /m²/couche en moyenne

MISE EN ŒUVRE :

On peut diluer l'huile si nécessaire pour favoriser son pouvoir de pénétration et d'absorption complète, de préférence avec un solvant naturel comme le distillat d'agrumes - Appliquer avec un pinceau ou par trempage - Laisser à l'huile le temps de pénétrer, puis essuyer les surplus avec un chiffon non pelucheux - Appliquer ensuite l'huile cuite siccative pour une finition satinée ou brillante - Rincer le matériel à l'eau savonneuse.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Fiche de données de sécurité sur simple demande.

NB: avoir toujours à proximité du lieu de travail un seau d'eau froide et y plonger après utilisation les matériels imprégnés d'huile comme chiffons, papiers d'essuyage: une réaction naturelle exothermique est possible et présente un risque d'auto-inflammation.

*Selon la variété des graines, leur maturation, la période de trituration, ces données peuvent légèrement varier, d'où ces fourchettes

LABORATOIRES



peintures, lasures, huiles dures

par Nature.

DERIVERY S.A. : siège social - 4 rue Léon TALMY 27 290 PONT AHTHOU tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94

Administratif, Commercial, Laboratoire et Expédition : 3, bd Eugène Marie 27 800 BRIONNE tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07