

428 BMS Peinture satinée

BOIS MURS SOLS METAL

Cdt en blanc et neutre : 0,9L - 2.25 L - 9L
 Teinte(s) : Ral, Afnor, 1000 teintes et normalisées
 Classification AFNOR NFT 36 005 - Famille I - classe 4a

INTERIEUR/EXTERIEUR



PRÉSENTATION :

Peinture satinée haute résistance multi-fonctions à base d'huile végétale naturelle (lin) et alkylée (soja)
 Composition: eau, standolie d'huile de lin, huile végétale alkylée, dioxyde de titane, sulfate de baryum (baryte), siccatif.

Édition : nov-12



PRINCIPALES QUALITÉS :

Faible taux de C.O.V., impact mesuré sur l'environnement, odeur faible, recouvrable en 8h. Haute opacité. Produit polyvalent haute résistance pour supports fréquemment sollicités.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Sols à trafic léger ou moyen, murs, huisseries, bois, plastiques (essai préalable), métaux, anciennes peintures.

NE PAS UTILISER :

Sur sol béton de moins de 30 jours, sur supports humides, en plein soleil ou sur un support surchauffé.
 A une température < 10°C et hygrométrie > 75 % - Sans dilution appropriée au support.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Extrait sec en poids	Extrait sec en volume	Brillance
Thixo	1,3	55%	41%	50% à 60°

Rendement sur support lisse vertical : 10 à 12 m²/Litre - Sur sols: 8 à 10m²/L

Epaisseur du film sec / couche recommandée : 40µm (50 à 60µm sur sols)

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :

Lessivage, dégraissage, dépoussiérage, reprise éventuelle des fissures, élimination de la rouille sur métal.

Application d'une couche de Tassili ou Biocryl Primaire sur murs non peints. Séchage : 4 à 6 heures.

Application d'une couche d'Orphéo 423 sur métal ferreux non peint . Séchage : 3 heures.

Application directe sur sols (1ère couche diluée à 5 ou 10% selon porosité) . Entre 2 couches: 24h

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.

Possibilité de mise à la teinte : gamme 905 ou 9465.

DILUTION :

Diluant	Pneumatique	Airless	Rouleau / Brosse
Eau	10%	5%	5 à 10% selon destination et porosité du support

SÉCHAGE :

Air : 23°C - Humidité relative : 65 %

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable sur murs	Recouvrable sur bois	Recouvrable sur sols
1heure	2 heures	mini 6 heures	mini 6 heures	24 heures

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Fiche de données de sécurité sur simple demande.

Conservation : 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A. : siège social - 4 rue Léon TALMY 27 290 PONT AHTHOU tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94

Administratif, Commercial, Laboratoire et Expédition : 3, bd Eugène Marie 27 800 BRIONNE tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07